

# 6510

**Descripción**

Film de PVC suave con alta visibilidad cuando es iluminado en todas las condiciones de luz diurna. Especialmente efectivo en la penumbra y en malas condiciones de visibilidad.

**Papel de desprendimiento**

Papel revestido de silicona en un lado, 137 g/m<sup>2</sup>, con características de desprendimiento especiales que proveen excelentes propiedades de desmonte de residuos.

**Adhesivo sensible a la presión**

Acrilato basado en agua, semi-permanente.

**Áreas de aplicación**

Para aplicaciones de período corto a la intemperie. Diseñado para publicaciones en vehículos y autobuses, placas de identificación, y gráficos de todo tipo que requieren una visibilidad especial de alto impacto. La exposición interior es casi ilimitada. Debido a sus especiales características de desprendimiento esta calidad es ideal para usar en sistemas de troquelado o corte por computadora.

**Datos técnicos\***

<b>Espesor</b> (sin papel protector y adhesivo)	100 micrones	
<b>Estabilidad dimensional</b> (FINAT-FTM 14)	adherido a acero no hay contracción en dirección transversal, en un largo menor al 0,4 mm	
<b>Resistencia al agua salina</b> (DIN 50 021)	adherido a aluminio después de 48 h / 23 C° no hay variación	
<b>Resistencia a la temperatura</b>	adherido a aluminio desde -40 C° hasta +80 C° sin variación	
<b>Poder de adhesión</b> (FINAT-FTM 1, después de 24 h, acero inoxidable)	máximo 12 N / 25 mm	
<b>Resistencia a la tracción</b> (DIN 53 455)	en el sentido longitudinal	mínimo 13 N/mm <sup>2</sup>
	en el sentido transversal	mínimo 13 N/mm <sup>2</sup>
<b>Elongación en el punto de rotura</b> (DIN 53 455)	en el sentido longitudinal	mínimo 100%
	en el sentido transversal	mínimo 100%
<b>Vida útil aplicado por especialista</b>	bajo exposición a la intemperie en posición vertical (clima normal de Europa) un máximo de 6 meses	
<b>Temperatura mínima de aplicación</b>	+8 C°	
<b>Garantía de almacenaje</b> (20 C° y 50% de humedad relativa)	2 años	

**Atención:** Las superficies donde el material será aplicado deben ser limpiadas a fondo, quitando todo el polvo, grasa o cualquier contaminante. Para superficies laqueadas o pintadas frescas es necesario esperar por lo menos 3 semanas después del curado completo. La compatibilidad con pinturas o lacas debe ser probada por el usuario final antes de su uso.

\*Las afirmaciones en esta hoja de información están basadas en nuestro conocimiento y experiencia práctica. Estos datos son pretendidos sólo como una fuente de información y ésta es dada sin compromiso, y no constituye una garantía. Debido a la amplia variedad de usos y aplicaciones posibles, los usuarios deben, independientemente, determinar la aplicabilidad de este material para su propósito específico, antes de su utilización.